

Wodoszczelność <i>Watertightness</i>	Reakcja na ogień / <i>Reaction to fire</i>	Wytrzymałość złączy na oddzieranie (max) / <i>Peel resistance of joint (max)</i> - zakład podłużny / <i>side lap</i> - zakład poprzeczny / <i>end lap</i>	Wytrzymałość złączy na ścinanie / <i>shear resistance of joint</i> - zakład podłużny / <i>side lap</i> - zakład poprzeczny / <i>end lap</i>	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu / <i>tensile properties</i>		Odporność na uderzenie / <i>Resistance to impact</i>	Odporność na obciążenie statyczne / <i>Resistance to static loading</i>	Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem) / <i>Resistance to tearing (nail shank)</i> - kierunek wzdłuż / <i>longitudinal direction</i> - kierunek w poprzek / <i>transverse direction</i>	Giętkość w niskiej temperaturze / <i>Flexibility at low temperature</i>	Odporność na starzenie sztuczne / <i>Artificial ageing behaviour</i>
				max siła rozciągająca / <i>maximum tensile force</i> - kierunek wzdłuż / <i>longitudinal direction</i> - kierunek w poprzek / <i>transverse direction</i>	wydłużenie / <i>elongation</i> - kierunek wzdłuż / <i>longitudinal direction</i> - kierunek w poprzek / <i>transverse direction</i>					
kPa	klasa / class	N/50mm	N/50mm	N/50mm	%	mm	kg	N	°C	°C
Nazwa handlowa wyrobu : <b>Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia</b> Długość / Length [m]: 7,5    Szerokość / Width [m]: 0,99    Grubość / Thickness [mm]: 4,5 ± 10 % Product Trade Name: <b>modyfikowana SBS TESKOPLAST NORMAL W-PYE PV 150 S45H</b>										
Wydano po raz pierwszy / First issued: <b>19-04-2010</b> Ostatnia zmiana / Last updated: <b>23-02-2011</b>				Przeznaczenie : Do wykonywania pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia. Intended application: For roofing system as top layer.						
10	E			650 ± 100 450 ± 100	40 ± 10 40 ± 10				- 5	80 ± 5